211 LANKOBLACK VERNIS

REVETEMENT BITUMINEUX D'IMPERMEABILISATION
PROTECTION DES PARTIES ENTERREES SUR SOUS-ENDUIT

I M P E R M E A B I L I S A T I O N ET P R O T E C T I O N



LES "PLUS" PRODUIT

- Protection des parties enterrées sur sous enduit
- Pulvérisable
- Protection des métaux contre la corrosion
- Agrément SNCF
- Séchage rapide

PROPRIETES

Peinture noire bitumineuse en phase solvant, formant un film continu et fortement adhérent sur le support. Elle imperméabilise la surface, évitant ainsi la pénétration de l'eau par capillarité et protège le support des eaux agressives.

211 LANKOBLACK VERNIS assure une protection contre la corrosion des aciers.

DOMAINES D'APPLICATION

- Complément d'imperméabilisation des murs de fondation en béton ou maçonneries enduites.
- Protection d'ouvrages métalliques en parties enterrées.

CARACTERISTIQUES

- **Peinture prête à l'emploi**
- **Couleur** : noire
- **Densité** : 0,95
- **pH** : 7,4

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Elimination des parties friables et non adhérentes.
- Réalisation d'un chanfrein au mortier en pied de murs.
- Nettoyage de toutes traces de boue, poussières, corps gras.

Préparation du produit

- Homogénéiser par brassage

Application du produit

- **211 LANKOBLACK VERNIS** doit s'appliquer sur des supports secs, en deux couches croisées,à la brosse, au balai, au pulvérisateur ou au pistolet.
- Application de la deuxième couche lorsque la première est bien sèche.
- Nettoyage des outils au white spirit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Les précautions d'emploi sont des produits solvantés.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5℃, par temps de pluie ou de brouillard ou sur support humide
- Ne pas appliquer sur support gelé.
- Ne pas remblayer avant séchage complet.
- Protéger des chocs.
- Utiliser le **211 LANKOBLACK VERNIS** conformément aux règles de la norme NF P 10-202 (DTU 20.1) concernant le traitement des maçonneries enterrées.
- **211 LANKOBLACK VERNIS** ne résiste pas à l'eau sous pression.
- Pour plus d'information consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.parexlanko.com.

CONSOMMATION

0,3 à 0,5 L / m^2 suivant porosité du support pour 2 couches

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5 litres.
- Seau de 25 litres
- Fut de 215 litres

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- RC Fabricant

Document de référence

- Agrément SNCF EF9 B1/7/3251/88

DOCUMENTATION TECHNIQUE 2008

PAREXLANKO Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19



Distribué par :



Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94
26400 Had Soualem B.P :111
Tél.:022 963 275/78 - Fax:022 963 362
E-mail : sodap@marbar.co.ma